



附着力促进剂

Better BK-3030

产品说明:

BK-3030 为不含硅酮的高分子溶液，产品特性如下：

1. 改善溶剂型涂料对金属底材的附着力；
2. 与各种涂料体系混溶性好，可增进漆膜的柔韧性；
3. 高温急速烘烤不变色，不影响涂膜的耐候性；
4. 不影响涂料的储存安定性。

典型物性:

外观	微黄澄清液体
活性份%	70
比重	0.91g/cm ³ (25°C)
闪点	67°
溶剂	异丙醇
酸值	60-80mg KOH/g

应用领范围:

醇酸/胺基树脂烤漆 丙烯酸/胺基树脂烤漆。

添加量及使用方式:

添加量：总配方的 1-3%，研磨前后添加均可。

使用前请先测试出最适当用量及兼容性。

添加方法：后添加。

包装规格及储存:

包装规格：净重 200kg/25kg。

储存：远离热及火源；

置于阴凉通风处，容器保持紧密；

本产品自生产之日起，保质期为 18 个月。

重金属含量:

含量	Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se	Zn
ppm	<5	<2.5	<10	<5	<5	<5	<5	<5	<10